



MasterSeal 590

Korjauslaasti

Erittäin nopeasti kovettuva korjauslaasti. Soveltuu myös aktiivisten vesivuotojen tukkimiseen betonissa ja muurauksissa.

KÄYTTÖKOhteita

- Seinä- ja lattiasaumojen halkeamien korjaus.
- Rakenne- ja lattiasaumojen tiivistykseen kellaritiloissa ennen vedeneristystä.
- Seinän ja lattian väliset holvaukset.
- Viemäriliitokset.
- Vesialtaiden ja säiliöiden halkeamien ja rakennesaumojen tiivistykseen
- Pulttien, putkien, kaiteiden, saniteettitekniikan ym. nopeaan ankkurointiin.
- Saumojen täyttämiseen, betoniasennusten suuntaamiseen betoni- ja tiilitunneleissa, viemärijärjestelmissä ja kaivoksissa.

MENEKKI

Kilosta jauhetta saadaan noin 585 cm³, eli paikka halkaisijaltaan 20 mm x 20 mm x 1,45 m

SEKOITUS

Sekoita MasterSeal 590 käsin puhtaaseen veteen. Sekoita huolellisesti tiiviiksi massaksi käyttäen noin 0.24 litraa vettä jokaista jauhekiloa kohden (0.22–0.26 l/kg). Älä yli sekoita äläkä sekoita enempää materiaalia, kuin on yhdellä kertaa asennettavissa (1–2 minuutissa 20°C:ssa) Älä uudelleen sekoita.

KOVETTUMINEN

Lopullinen kovettuminen: 2–4 minuuttia. Kun asennettu MasterSeal 590 korjauslaasti on kovettunut tarpeeksi, pidä se kosteana käyttäen puhdasta vettä vähintään 15 minuutin ajan.

7103 **6x5 kg**

7103 **25 kg**